

TECHNICKÝ LIST okenní fólie FUSION

Typ : Protisluneční fólie CHR 55 xt
Světlé stříbro

Vlastnost	jednotka	naměřená hodnota	testovací metoda zkušební podmínky
celkově zadžená sluneční energie	%	53	ASTM
stínící koeficient		0,4	ASTM
přenesené viditelné světlo	%	59	ASTM
celkově přenesená sluneční energie	%	43	ASTM
celkem odražená sluneční energie	%	25	ASTM
celkem pohlcená sluneční energie	%	32	ASTM
přenesené UV záření	%	< 1%	ASTM
Faktor "U"		5,8	ASTM
Snížení oslnění sluncem	%	40	ASTM
tloušťka fólie	micron mil	50 2	měření mikrometrem

Technické údaje jsou měřené na skle 3mm.

Fólie je určena k externímu použití, instaluje se na vnější stranu skla.